

Technische Informationen

V6 Finish MATT






Permanent Polyurethan-Dispersionspflegemittel. Zum permanenten Schutz lackierter Böden. Schützt versiegelte Böden vor feinen Kratzern und Gebrauchsspuren, durch einen Pflegefilm. Beugt einem frühzeitigen Verschleiß vor und erhöht die Lebensdauer der Oberfläche.

- Besonders abriebsfestes rein PU Permanentpflegemittel
- Schützt den Lackfilm langfristig vor Verschleiß
- Bringt matten Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Universell auf verschiedenen Belägen einsetzbar
- Extrem hohe Strichspurreistenz

Einsatzbereich:

Geeignet für die Pflege extramatt und matt lackierter Holzfußböden, Korkbeläge, Linoleum-, PVC-Beläge sowie unglasiertem Stein und anderen wasserfesten Oberflächen.

Produktdaten

Art.-Nr. 10189			
	1 l	12	480
	5 l	4	128
Glanzgrad ca.*	34		
Festkörper	17 ±2%		
pH-Wert	8,4		
Inhaltsstoffe	Wasser, Polymere, wasserlösliche Lösemittel, Wachse, nichtionische Tenside, Konservierungsmittel		
Lagerung und Transport	24 Monate lagerstabil, Gebindeaufdruck beachten. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.		
GISCODE	GE10		

* Der Glanzgrad wird gemessen bei 60° auf Glas. Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp. rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.

Verarbeitungshinweise

- Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche feucht mit LOBACARE® CleanFix oder Cleaner wischen. Fest haftende Verschmutzungen und Rückstände alter Pflegemittel müssen vorab durch eine Grundreinigung mit LOBACARE® CareRemover entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

2/2016



Technische Informationen

V6 Finish MATT



Verarbeitungshinweise

Verdünner

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Wischwiesel, auf Großflächen mit geeignetem Flachwischmopp / $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

Trocknungszeit

- Begehbar nach 1-2 Stunden.
- Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden.

Anwendung:

Abschnittsweise wird Material auf dem Boden vorgelegt und anschließend in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Das Auftragsgerät möglichst flach auf dem Boden lassen und nicht anheben, ohne Druck arbeiten. An einer Raumseite beginnen und dann von Wand zu Wand zur gegenüberliegenden Raumseite mit Ausgangstür hinarbeiten. Ein Raum sollte stets komplett eingepflegt werden. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten, dies kann zu Streifenbildung führen.

Grundreinigung:

V6 Finish lässt sich von lackiertem Parkett, Holz- und Korkbelägen sowie Linoleum durch eine Grundreinigung nicht sicher entfernen.

Auf neu verlegten, werkseitig lackierten Elementen können Haftungsstörungen auftreten. Hier sind in jedem Fall Vorversuche erforderlich. Eine vorherige Grundreinigung mit LOBACARE® CareRemover führt in vielen Fällen zu einer ausreichenden Haftfestigkeit.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATOOL Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

2/2016

